

PRODUCT DESCRIPTION

Polypropylene copolymer recycled quality

PROPERTIES	NORM	UNIT	VALUE
<i>General</i>			
Density	ISO 1183	g/cm ³	0,93
Melt Flow Index 230°C/ 2.16 Kg	ISO 1133	g/10 min	25 - 30
Linear mould shrinkage	ASTM D 955	%	1,5 - 2,0
<i>Thermal</i>			
Vicat B50	ISO 306	°C	68
HDT A (annealed)	ISO 75	°C	48
<i>Mechanical</i>			
Tensile strength (yield)	ISO 527	MPa	22
Tensile strength (break)	ISO 527	MPa	18
Elongation at break	ISO 527	%	100
Flexural modulus	ISO 178	MPa	1100
Izod Impact +23°C (notched)	ISO 180/1A	KJ/m ²	5

Le informazioni contenute in questo bollettino hanno solo un valore orientativo, proponendosi di aiutare l'utilizzatore nel miglior uso dei nostri prodotti: non hanno quindi validità di garanzia formale.

Suplen[®] è un marchio registrato della Arcopolimeri s.r.l